

Egykomponensű STP parkettaragasztó

UZIN MK 200

Szívósan rugalmas ragasztó parkettához

FŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Egykomponensű, szilán bázisú STP parkettaragasztó, szívósan rugalmas ragasztóbordákkal és hosszú nyitott idővel. A fa alakváltozását korlátozza, esztétikus parkettaragasztást tesz lehetővé. Tixotropizált változata (UZIN MK 200 T) alkalmas az UZIN ATD 100 sávos ragasztóadagoló készülékben való használathoz.

ALKALMAZHATÓ:

Fő felhasználási terület:

► Többrétegű / készparkettához.

Kiterjesztett felhasználási terület:

► Bütüparkettához.

► Tömör parkettához (15 – 22 mm).

► Cement- és gipsz esztrichen, betonon.

► Új P4 – P7 faforgács vagy OSB 2 – OSB 4 lapokon (megfelelően rögzítve, pl. csavarrögzített lapok).

► Előregyártott esztrichen, gipszrost lapokon parkettaburkolatok alá megfelelő aljzatkiegyenlítőkön.

► UZIN szigetelő alátéteken, amelyek parketta lerakására alkalmasak.

► Meleg vizes padlófűtés rendszer esetén.



ELŐNYÖK / TULAJDONSÁGOK:

Az UZIN MK 200 NEW egykomponensű, nedvesség hatására kötő, hosszúnyított idejű STP parkettaragasztó. Alkalmazása rendkívül könnyű, kiváló terithetőségének és hosszú nyitott idejének köszönhetően nagyméretű parketta elemek és magas hőmérséklet / páratartalom esetén is.

► Könnyű szétteríteni.

► Magas szívó-tapadó hatás.

► Jó bordaképződés.

► Hosszú nyitott idő, kb. 30-40 perc.

► UZIN MK 200 T változat az UZIN ATD 100 sávos ragasztóadagoló készülékben való használathoz.

► Szívósan rugalmas ragasztó az ISO 17178 szabványnak megfelelően.

► A ragasztómaradványok a parkettáról megkötés után is eltávolíthatók.

► Oldószermentes EMICODE EC 1 R PLUS / nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású.



MŰSZAKI ADATOK:

Csomagolás	műanyag kanna
Kiszerezés	16kg, 4 x 4 kg (16kg)
Eltarthatóság	min. 12 hónap*
Szín	bej
Anyagszükséglet	1000 - 1200 g/m ²
Nyitott idő	30 - 40 perc*
Felhasználási hőmérséklet	15 °C padlószinten
Járható	után kb. 12 óra*
Csiszolható	után kb. 24 óra*

* 20 °C és 65% relatív páratartalom mellett.



ALJZATELŐKÉSZÍTÉS:

Az aljzat legyen teljesen száraz, sima, ép, repedés- és minden olyan anyagtól mentes, mely a tapadésszilárdságot befolyásolja, ronthatja. A cement és kalciumsulfát esztrichet elkészítése után vagy aljzatlerakás előtt le kell csiszolni és felporszívózni. Az aljzatot az érvényben lévő normáknak és utasításoknak megfelelően kell vizsgálni, a hiányosságokat pedig pótolni, kijavítani. Tapadéscsökkentő vagy laza felszíni rétegeket el kell távolítani, kefével, csiszolással, marással vagy szemcseszórással. Az elváló szennyeződések és port alapos porszívózással kell eltávolítani. A megfelelő alapozókat és aljzatkiegyenlítőket az UZIN Termékkatalógusban találja. A vonatkozó szabványoknak megfelelő aljzaton nem szükséges az alapozás (pl. cementesztrichen, előregyártott esztrichen). A gipszesztrichet, gyorskötésű cementesztrichet, fűtött esztricheket vagy egyéb speciális esztrich konstrukciót az UZIN PE 414 BiTurbo-val alapozza, vagy kérjen szaktanácsot. Az alapozót és aljzatkiegyenlítőt hagyja teljesen kiszáradni, ezen termékek terméktájékoztatóit mindig vegye figyelembe!

FELDOLGOZÁS:

1. Alkalmazás előtt a termék vegye fel a szoba hőmérsékletét. Felnyitás után távolítsa el a fóliaréteget, majd a felszínen esetleg összesűrűsödött vékony réteget is. (Ezt soha ne keverje a termékhez!) 2. A megfelelő fogazott kenőlappal (ld. Anyagszükséglet), egyenletesen hordja fel az aljzatra. Annyi ragasztót terítsen el, amennyi a parketta hátoldalának kellő mennyiségű ragasztóval való ellátásához elegendő, ill. a nyitott időn belül lehetővé teszi a parketta fektetését. Helyezze a parketta elemeket a ragasztóágyba, majd nyomó mozdulattal fejezze be a műveletet. 3. A friss ragasztómaradványokat UZIN Clean-Box tisztítókendővel távolítsa el. A kikeményedett ragasztó a parketta felszínéről maradéktalanul eltávolítható ledörzsöléssel.

ANYAGSZÜKSÉGLET:

Parketta típus	Fogazat	Anyagfelhasználás* (kb.)
Többrétegű parketta / szalagparketta		1000 - 1200 g/m ²
Masszív padlólapok	Fogazott simítóval / B13	1200 g/m ²

* 20 °C és 65% relatív páratartalom mellett hőmérsékleten szabályozott ragasztóedényeknél.

FONTOS TUDNIVALÓK:

A termék bontatlan csomagolásban mérsékelt hűvös helyen legalább 12 hónapig tárolható. -25 °C-ig fagyálló. A bontott vödörben a ragasztót a fóliával fedje le, ill. a ragasztót használja fel minél előbb. Javasolt bedolgozási körülmények: hőmérséklet-tartomány 18 – 25 °C között, padlószint hőmérséklete 15 °C felett, relatív páratartalom 65 % alatt. Az alacsony hőmérséklet és alacsony páratartalom növeli, míg a magas hőmérséklet és magas páratartalom csökkenti a nyitott-, feldolgozási- és száradási időt. Nagyméretű burkolóelemek ragasztásához megfelelően kiegyenlített aljzatra van szükség. (Kövessen a burkolat gyártójának utasításait.) Az aljzatkiegyenlítő minimum rétegvastagsága 2 mm. Az aljzatkiegyenlítőt ragasztás előtt hagyja megfelelően

kiszáradni. A fa padlóburkolatok aljzatának megfelelően száraznak kell lennie. A burkolatban megfelelő szellőzést kell biztosítani pl. a dilatációs hézagok megnyitásával vagy speciális, szellőzőnyílásokkal ellátott sarokelemek beépítésével. A parketta szabvány szerinti nedvességtartalmát biztosítani kell. Megfelelő és egységes szélességű hézagot kell biztosítani a felmenő szerkezetek körül, figyelembe véve a parketta típusát és a helyiség méretét. A szabványos fa és levegő nedvességtartalom biztosítása és a parketta akklimatizálódása után a csiszolást és a felületkezelést legkorábban 24 óra elteltével lehet megkezdeni, pl. megfelelő Pallmann termékek alkalmazásával. Kérjük, használat során vegye figyelembe az általános burkolási technológiai ismereteket, továbbá a vonatkozó szabványokat (pl. EN, DIN, OE, SIA, stb.). Ennek jegyében a teljesség igénye nélkül ajánljuk figyelmébe az alábbi vonatkozó szabványokat: -DIN 18356 "Parketta- és faburkolat lerakás" -TKB leirat "Parkettaragasztás" -Német Építőipari Központi Szövetség (ZDB) "Rugalmas, textil és fapadló/parketta burkolatok fektetése fűtött aljzatokra" leirata -TKB leirat „Aljzatok vizsgálata és előkészítése burkolatok és faaljakatok fektetése esetén” -BEB leirat „Aljzatok vizsgálata és előkészítése”

MINŐSÉGI / KÖRNYEZETVÉDELMI TANÚSÍTVÁNY:

- ▶ Oldószermentes, metoxiszilánt tartalmaz.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Nagyon alacsony illékonyanyag-kibocsátású.

ÖSSZETÉTEL:

Szilán-végződésű prepolimerek, ásványi töltőanyagok, adalékszerek

MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM:

Metoxiszilánt tartalmazó oldószermentes parkettaragasztó. Nem gyúlékony. Kerülje el a szembe vagy bőrre kerülését. Kötés közben nyomokban metanol szabadulhat fel, ezért használat közben megfelelő szellőzést kell biztosítani. Használjon védőkesztyűt és védőszemüveget. Szembe vagy bőrre kerüléskor azonnal mossa le szappannal és bő vízzel. Szembe kerüléskor öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. A termék adatlapjában és a biztonságtechnikai adatlapban foglaltakat tartsa be. EMICODE EC 1 R PLUS/nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású

ÚJRAHASZNOSÍTÁS:

Ajánlott a termékmaradványok gyűjtése, későbbi felhasználása. Kerülje a termék csatornába és vízbe öntését, földbe kerülését. A teljesen kiürített, kikapart illetve cseppmentes műanyagkanna újrahasznosítható. A még folyékony terméket tartalmazó kanna, valamint az összegyűjtött, folyékony termék veszélyes hulladéknak minősül. Megkeményedett maradékot tartalmazó hordó építési hulladéknak minősül.