

RZ ELASTIC SIEGEL

Spezialdispersion für die Einpflege

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Polymerdispersion für höchste Ansprüche bei der Einpflege von elastischen Bodenbelägen, Natur- und Kunststeinböden.

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ PVC-Beläge
- ▶ CV-Beläge
- ▶ Kautschukbeläge
- ▶ Linoleum
- ▶ Natur- und Kunststein



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Sehr gute Strapazierfähigkeit
- ▶ Rutschhemmend
- ▶ Hohe Abriebfestigkeit mit Langzeitschutz
- ▶ Verlängerung der Lebensdauer des Bodens
- ▶ EN 14904 (Eignung für Sportboden)



TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	KU-Gebinde
Gebindegröße	5 l
Lagerfähigkeit	mind. 2 Jahre
Verbrauch	ca. 35 ml/m ² pro Schicht
Trocknungszeit	ca. 1 Stunde
Begehrbar	Nach ca. 5 Stunden
Mindestverarbeitungstemperatur	zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Reichweite	ca. 14,5 m ² /Liter

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:

Bodenbelag vor dem Einsatz des RZ ELASTIC SIEGELS mit einem Grundreiniger grundreinigen. Anwendung gemäss Gebrauchsbeschreibung.

VERARBEITUNG:

- ▶ Gebinde muss vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20°C) entsprechen und gut aufgeschüttelt werden.
- ▶ Erste Schicht RZ ELASTIC SIEGEL mit geeignetem Werkzeug gleichmäßig und satt auf den Untergrund auftragen.
- ▶ Nach Trocknung der ersten Schicht (ca. 1 Stunde) den zweiten Auftrag um 90 Grad versetzt vornehmen.
- ▶ Nach ca. 12 Stunden kann die Oberfläche belastet werden.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C und relativer Luftfeuchtigkeit 35% - 65%. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40 °C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- ▶ Regelmäßige Reinigung und Pflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer des Bodenbelages.
- ▶ Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten oder unbekannten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a. : Gefahren- / Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekrazte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.